Смола епоксидна для заливки наліпок (М'яка, 3 до 1)

----------Інструкція----------

Смола епоксидна гнучка (3 до 1)

1) Змішування в співвідношенні 3 до 1 по масі. 3 частини смоли-1 частина

затверджувача.

-це самий головний момент!!! Потрібно дуже ретельно це контролювати. Наприклад 300 гсмоли - повинно бути 100 г (можна 95 г) затверджувача, але не більше,

бо шильда буде твердішою!!!

2) Змішування при температурі 22 С, в середньому темпі , 4 хвилини, перемішуючи верхні та нижні шари рівномірно. Поява бульбашок не критично. Спочатку лиємо смолу,

потім додаємо затверджувач.

3) Спокійно можна змішувати вагу 600 г/ до 200 г (195 г)- нагрівання суміши не відбувається.

4) Час за який потрібно використати суміш (вилити на шильди) - 30 хвилин (40 максимум-критично , почиає загусати)

можно спокійно лити дві порції 600 г/200 г + 600 г/200 г = 60 хвилин і нормально потім дотягувати голкою те що не дотікло саме.

5) Смола добре дотікає при правильний дозі - десь 3/4 площі. витрати як зазвичай 0,16 -0,18 г на 1 см2

6) Смола дуже добре тримає форму , не розтікається за край шильди. Передозуваня не є критично! Без фанатизму звісно....

7) Сохне 21 годину при температурі 22 С. Відсутня залишкова липкість- можна відразу пакувати в пакети пе , або складати лист на лист.

але раджу всеодно перекласти силіконизованим пергаментом (звичка). В обід залили-завтра зранку віддали клієнту.

8) Під уф (сильне сонце) поки не жовтіла вже 3 місяці. Заявлена виробником як відносно стійка до уф.

9) Не вонюча- можна працювати без респіраторів, але в приміщенні потрібне провітрювання (витяжка над сушками, можливо над столом, приток повітря через вікно)

10) Нормально виходять бульбашки, **не створює глибінні бульбашки -мікробульбашки** . Гарно показує на дзеркальному сріблі. Поверхневі бульки, аби не чекати, можна вигнати теплим повітрям (фен)

11) При тривалому зберіганні не дубіє- поки не помічено (3 місяці). Гнучкість така сама як і в перші дні.

12) Термін зберігання при 22 С - 6 місяців заявлена виробником. З практики з епоксидними смолами-термін більший- до року. Саме на цій смолі-поки не протестовано нами :)